

Šamotová malta

M-40 (1,5)

34 ks skladem

Šamotová malta M-40 (1,5) Zrnitost < 1,5 mm M-40 (0,7) a M-40 (1,5) jsou běžné šamotové malty určené pro sezdívání šamotových materiálů. Pevnost získávají až po vzniku keramické vazby tj. po výpalu na slinovací teplotu (min. 1000°C)

Kód produktu **700.0000000030**

Výrobce **profikrby**

Cena **316,90 Kč**
261,90 Kč bez DPH



Parametry

Obchodní název

OPAMAT M40-(1,5)

Objemová hmotnost při tepl.použ. (1400°C / 5 hod) 1950 kg / m3

Max.teplota použití	1950 C
Zrnitost (max.zrno)	0 až 1,5 mm
Počátek slinování	800 C
Ztráta Žíháním	-6 %
Nasákavost (1400°C / 5 hod.)	14 %
Zdánlivá pórovitost	27 %
Žárovzdornost	ISO 174
Al2O3	41 %
SiO2	53,5 %
Fe2O3	2 %
TiO2	1,5 %
Na2O+K2O	1,2 %
MGO	0,3 %
CaO	0,2 %
Výrobce	P-D Refractories CZ a.s.
Balení	25 kg kbelík

Detailní popis

Šamotová malta M-40 (1,5) Zrnitost < 1,5 mm M-40 (0,7) a M-40 (1,5) jsou běžné šamotové malty určené pro sezdivání šamotových materiálů. Pevnost získávají až po vzniku keramické vazby tj. po výpalu na slinovací teplotu (min. 1000°C)

Šamotová malta M-40 (1,5)

Suchá žárovzdorná malta na bázi žárovzdorného ostriva, **keramické nebo hydraulické vazby** určená ke zdění šamotového zdiva.

Balení Pytel - 25 kg

Použití ve stavebnictví, tavba kamen, krbů, sporáků.

Používá se pro stavění konstrukcí kamen i topenišť.

Je dlouhodobě vyzkoušená pro stavbu z kachlí, namísto kamnářské hlíny.

Velmi dobře se s ní pacuje po smíchání s 50% MM jílu z naší nabídky při stavbě kompletních kachlových sporáků.