

TVRDIDLO ŽÁRUVZDORNÝCH VYZDÍVEK A KERAMICKÝCH VLÁKEN

Si 1530

Technická data

Typ	alkalický koloidní 30% roztok nanočástic SiO ² ve vodě
Surovinová báze	SiO ²
Klasifikační teplota	1100 °C
Objemová hmotnost	1200 kg/m ³
pH roztoku	9,5 - 10
Viskozita	6 mPa.s ⁻¹
Velikost částic SiO ₂	15 nm
Instalace	nástřík, nátěr
Použití	K ošetření povrchů vyzdívek pro zvýšení pevnosti a odolnosti povrchu těchto vyzdívek před vnějšími vlivy.
Chemické složení sušiny	
SiO ₂	97,70
Na ₂ O	0,30
Balení	1,2 kg nebo 6 kg
Systém řízení jakosti	ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

Uvedené technické hodnoty jsou typickým průměrem hodnot získaných dle uznaných zkušebních standardů a jsou závislé na používaných výrobních tolerancích a postupech. Data z uvedená jsou orientační

TACHTECH s.r.o., Straškov-Vodochody 153, 411 84 Straškov

Tel. +420 773 483 667, +420 774 354 530, +420 606 781 429 Fax. +420 416 871 411

E-mail : info@tachtech.cz, www.tachtech.cz