


Kulaté litinové rošty



Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.
ve vídeňských palcích.
(1 vídeňský palec=26,34mm).



Důležité!

- Rošty se vždy používají tak, aby rozšiřující se mezera byla směrem k popelníku. Naopak se rošt ucpává.
- Rošty je třeba vybírat vždy o něco menší. Po zahřátí se totiž vlivem teplotní roztažnosti zvětšuje. U menších je dostačující 5mm, u větších až 7mm.
- Rošty nejsou určeny pro zařízení, kde se jako topivo používá koks. Na hranici použitelnosti jsou také brikety s olejnatým pojivem.
- Rošty dále nejsou určeny jako náhrada za originální pro moderní zplyňovací kotle, kde se i při topení dřevem používá vysoká teplota a používají se rošty speciálně k tomu určené.