

Šamotová malta

## M-40 (0,7)

24 ks skladem

Šamotová malta M-40 (0,7) Zrnitost < 0,7 mm M-40 (0,7) a M-40 (1,5) jsou běžné šamotové malty určené pro sezdívání šamotových materiálů. Pevnost získávají až po vzniku keramické vazby tj. po výpalu na slinovací teplotu (min. 1000°C)

Kód produktu **700.0000000029**

Výrobce **profikrby**

Cena **361,79 Kč**  
299,00 Kč bez DPH



## Parametry

Obchodní název

**OPAMAT M40-(0,7)**

---

**Objemová hmonost při tepl.použ. (1400°C / 5 hod) 1950 kg / m3**

Max.teplota použití	<b>1950 C</b>
Zrnitost (max.zrno)	<b>0 až 0,7 mm</b>
Počátek slinování	<b>800 C</b>
Ztráta Žíháním	<b>-6 %</b>
Nasákavost (1400°C / 5 hod.)	<b>14 %</b>
Zdánlivá pórovitost	<b>27 %</b>
Žárovzdornost	<b>ISO 174</b>
Al2O3	<b>41 %</b>
SiO2	<b>53,5 %</b>
Fe2O3	<b>2 %</b>
TiO2	<b>1,5 %</b>
Na2O+K2O	<b>1,2 %</b>
MGO	<b>0,3 %</b>
CaO	<b>0,2 %</b>
Výrobce	<b>P-D Refractories CZ a.s.</b>
Balení	<b>25 kg kbelík</b>

## **Detailní popis**

Šamotová malta M-40 (0,7) Zrnitost < 0,7 mm M-40 (0,7) a M-40 (1,5) jsou běžné šamotové malty určené pro sezdivání šamotových materiálů. Pevnost získávají až po vzniku keramické vazby tj. po výpalu na slinovací teplotu (min. 1000°C)

### **Šamotová malta M-40 (0,7)**

Suchá žárovzdorná malta na bázi žárovzdorného ostríva, **keramické nebo hydraulické vazby** určená ke zdění šamotového zdiva.

Balení Pytel - 25 kg

Použití ve stavebnictví, tavba kamen, krbů, sporáků.

Používá se pro stavění konstrukcí kamen i topenišť.

Je dlouhodobě vyzkoušená pro stavbu z kachlí, namísto kamnářské hlíny.

Velmi dobře se s ní pacuje po smíchání s 50% MM jílu z naší nabídky při stavbě kompletních kachlových sporáků.

Pro malou zrnitost můžete maltu výhodně použít pro stavbu venkovních krbů ze šamotu způsobem na minimální spáru. Takto můžete vyzdít stavbu i topeniště jedním materiálem.